

SCHEMA TECNICA

Beissier

CHAMELEON

MULTI-SURFACE PRIMER



Diffusore regolabile!!!

PER VERNICIARI SUPPORTI DIFFICILI

APPLICAZIONE

- Pimer Universale & ponte di adesione
- Anticorrosivo per metalli.
- Finitura: Può anche servire come vernice di finitura per supporti difficili come PVC rigido, fibra di poliestere, metacrilato, ecc...
- Per uso Interno ed esterno



CARATTERISTICHE

- Eccellente adesione su qualsiasi supporto: metallo, plastica, ceramica, legno, ecc...
- Essiccazione rápida. Secco al tatto 30 min.
- Protezione anticorrosiva per superfici metalliche
- Resistente ad calore fino a 100° C
- Può essere sovraverniciato con qualsiasi pittura a base acqua o solvente(smalti sintetici, poliuretanic, epossidici), eccetto pitture a nitrocellulosa.
- Diffusore regolabile
- Colore: **Bianco**
- Senza piombo e cromo

SCHEMA TECNICA

MODO D'UTILIZZO E PREPARAZIONE

Applicazione: Il sottofondo deve essere solido e ben coeso, pulito e asciutto. Agitare bene prima dell'uso. Secco al tatto in 30 minuti a 20°C. Verniciabile dopo: 2 ore con pitture all'acqua e smalti sintetici. 36 ore con vernici poliuretaniche o epossidiche.

Preparazione del fondo:

- FERRO E ACCIAIO: Garantire una buona protezione anticorrosiva. I supporti devono essere carteggiati, puliti e asciutti. Tutte le aree di corrosione vanno rimosse e pulite con Beissier Minoxil (a base di acido fosforico) o altro detergente adatto. Applicare 2 mani di Chamaleon Spray.
- ZINCO E ZINCATURE: Pulire accuratamente con Minoxil e lucidare delicatamente con una carta a grana fine. Test di adesione preliminare raccomandato a causa della vasta gamma di zincature. Applicare 2 mani di Chamaleon.
- ALLUMINIO e RAME: Pulire con Minoxil l'applicazione su alluminio anodizzato e puro non è consigliata, si consiglia di eseguire un teste preliminare di adesione.
- PVC & HARD PLASTICS: Pulire accuratamente con un detergente a base di ammoniaca, lucidare delicatamente con carta fine.
- LEGNO: Deve essere asciutto e protetto contro la termite e altri insetti che mangiano il legno. Qualsiasi parassita del legno deve essere rimosso e trattato.

SICUREZZA

Aerosol estremamente infiammabile.

Non esporre a temperature superiori a 50 °C

DATI TECNICI

Prodotto	
Legante	Combinazione di resine sintetiche
Diluyente	Acqua
Densità	1.35 ± 0.05 g/cc
Coerenza	Fluida
Aspetto	Finitura semi-opaco. Bianco.
Aderenza	Aderenza massima su supporti non porosi: dopo 7 giorni
Inibizione dell'ossido DIN 53167	Nessuna formazione di ossido dopo 150 ore di lavaggio con soluzione salina aggressiva

Applicazione	
Rendimento	4 m ² / 400 ml
Essiccazione	Secco al tatto: 30 min
Verniciabile	Dopo 2 ore smalti sintetici. Dopo 24 ore con poliuretani ed epossidici

CONFEZIONI

Beissier Chamaleon Spray 400 ml



CONSERVAZIONE

Minimo 4 anni in confezione originale (vedi packaging) ben sigillata, protetta da calore e gelo. Consultare la scheda tecnica e di sicurezza su www.beissier.com

Osservazioni Generali

La presente scheda elenca dati raccolti sulla base della tecnica e dell'esperienza. Data la molteplicità d'uso del prodotto questi dati non possono essere vincolanti e l'utilizzatore non può esimersi dall'utilizzare il buon senso e la sua esperienza per il singolo caso. Le informazioni non comportano alcun obbligo giuridico e nessun obbligo accessorio al contratto d'acquisto. Assicurazioni o garanzie rilasciate da nostri dipendenti o collaboratori devono essere sempre confermate per iscritto. Eventuale indicazioni sull'idoneità e sul consumo del prodotto, senza aver personalmente preso visione dell'oggetto da trattare, non hanno alcun valore e dopo il sopralluogo devono essere confermate per iscritto. Verificare l'esatto consumo con una prova sull'oggetto.



Beissier, S.A.
Txirrita Maleo N° 14, E-20100 Renteria.
Tel.: (34) 902 100 250 Fax: (34) 902 100 249
e-mail: beissier@beissier.es www.beissier.es

